



DEXRON II-D

Жидкость для автоматических трансмиссий,
систем гидроусилителей руля,
гидротрансформаторов и гидравлических систем
Минеральное

ПРИМЕНЕНИЕ

Жидкость для автоматических трансмиссий (АТФ), которая применяется во все системах, для которых регламентируется использование смазочных материалов, выполняющих требования спецификаций DEXRON II. Применяется в автоматических трансмиссиях, гидротрансформаторах, гидроусилителях руля, реверсивных передачах водных транспортных средств.

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ MAN Type 339 V1, MAN Type 339 Z1, MERCEDES-BENZ MB-Approval 236.7, VOITH 55.6335.32 (G607), ZF TE-ML 11A согласно №ZF001104, ZF TE-ML 04D согласно №ZF001104, ZF TE-ML 14A согласно №ZF001104, ALLISON TRANSMISSION C-4, CATERPILLAR TO-2, GENERAL MOTORS GM DEXRON II D

Высокая текучесть при низких температурах гарантирует лёгкость переключения. Обладает хорошей термической стабильностью при высоких температурах, противоизносными, антикоррозионными, антипенными свойствами.

РЕКОМЕНДАЦИИ

MOTUL DEXRON II D является эволюцией спецификации DEXRON. Может также использоваться, где регламентировано использование спецификации "DEXRON B".

Интервал замены жидкости выбирается согласно рекомендации производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации транспортного средства.

Перед использованием обратитесь к руководству по эксплуатации транспортного средства.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Цвет	Визуально	Красный
Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.865

Производитель оставляет за собой право изменять характеристики продуктов с целью повышения качества продукта без специального уведомления.

Приведенные технические характеристики являются справочными и не являются публичной офертой.

MOTUL - 119, блр Феликс ФОР, п/я 94 - 93303 - Обервилье, Франция - Представительство в России +7 (495) 980 27 20 - hello@tekclub.ru

tekclub.ru

02/24



DEXRON II-D

Жидкость для автоматических трансмиссий
Гидроусилителей руля
Гидротрансформаторов и гидравлических контуров
Минеральное

Вязкость при 40°C (104°F)	ASTM D445	38.5 мм²/с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	7.8 мм²/с
Индекс вязкости	ASTM D2270	179.0
Температура застывания	ASTM D97	-36.0 °C / -33.0 °F
Температура вспышки в открытом тигле	ASTM D92	224.0 °C / 435.0 °F