



SCOOTER POWER 4T 5W-40 MA

Моторное масло для 4-х тактных скутеров и максискутеров со сцеплением в масляной ванне
100% Синтетическое – JASO MA

ПРИМЕНЕНИЕ

Моторное масло, специально разработано для современных мощных скутеров и максискутеров, оснащенных 4-х тактными двигателями большого и малого объема с интегрированной коробкой передач и сцеплением в масляной ванне, в т.ч. оборудованные каталитическими нейтрализаторами.

Предназначено для ежедневного использования при поездках на работу или по городу.

Может применяться с этилированным и неэтилированным бензином, этанолом и биотопливом.

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

СТАНДАРТЫ

API SP

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

JASO MA – M033MOT230

100% синтетическое моторное масло, уменьшает внутреннее трение в двигателе, увеличивая его КПД.

Стандарт JASO MA гарантирует надежную работу сцепления в масляной ванне.

Отличные высокотемпературные свойства специально для использования в городских условиях: режимы полной нагрузки в течение длительного периода и холостого хода на светофорах в условиях ограниченного охлаждения двигателя.

Класс вязкости SAE 5W-40 отвечает последним требованиям производителей техники и уменьшает износ двигателя при холодных пусках.

Низкая испаряемость обеспечивает низкий расход масла на угар.

Моющие и диспергирующие свойства обеспечивают чистоту двигателя и стойкость к увеличению вязкости при попадании продуктов неполного сгорания. Высокая устойчивость к старению.

Обладает антиокислительными, антикоррозионными, антипенными свойствами.



SCOOTER POWER 4T 5W-40 MA

Моторное масло для 4-х тактных скутеров и максискутеров со сцеплением в масляной ванне
100% Синтетическое – JASO MA

РЕКОМЕНДАЦИИ

Интервал замены моторного масла выбирается согласно рекомендации производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации транспортного средства.

При необходимости может смешиваться с маслами на минеральной и синтетической основе.

Перед использованием обратитесь к руководству по эксплуатации транспортного средства.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Класс вязкости	SAE J 300	5W-40
Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.846
Вязкость при 40°C (104°F)	ASTM D445	86.7 мм ² /с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	14.0 мм ² /с
Индекс вязкости	ASTM D2270	166.0
Температура застывания	ASTM D97	-42.0 °C / -44.0 °F
Щелочное число	ASTM D2896	7.2 мг KOH/г
Температура вспышки в открытом тигле	ASTM D92	228.0 °C / 442.0 °F