



GARDEN 4T 10W-30

Моторное масло для 4-х тактных бензиновых и дизельных двигателей моторизированных садовых инструментов
Technosynthese®

ПРИМЕНЕНИЕ

Специально разработано для моторизированных садовых инструментов и малой сельскохозяйственной техники. Применяется для всех 4-х тактных бензиновых и дизельных двигателей, атмосферных или с турбонаддувом. Газонокосилки, сенокосилки, самоходные газонокосилки, почвообрабатывающие машины, лёгкие трактора, снегоуборочная техника и т.д.

Совместимо со всеми типами топлива: этилированный и неэтилированный бензин, дизельное топливо, этанол, биотоплива.

Применяется для всех типов 4-х тактных бензиновых двигателей, в т.ч. оснащенных каталитическим нейтрализатором.

УРОВЕНЬ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СВОЙСТВ

СТАНДАРТЫ

API SL/CF

Моторное масло Technosynthese®, усиленное синтетическими базовыми компонентами для обеспечения эффективной защиты двигателя.

Обеспечивает чистоту металлических поверхностей.

Защищает двигатель от коррозии при межсезонном хранении.

Обладает моюще-диспергирующими свойствами.

Класс вязкости SAE 10W-30 обеспечивает лёгкий запуск двигателя при низких температурах и высокую стабильность при рабочих температурах.

Высокая стойкость к окислению, обеспечивает противоизносную защиту.

Обладает антикоррозионными и антипенными свойствами.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Интервал замены моторного масла выбирается согласно рекомендации производителя техники и может быть изменен исходя из условий эксплуатации.



GARDEN 4T 10W-30

Моторное масло для 4-х тактных бензиновых и дизельных двигателей моторизированных садовых инструментов
Technosynthese®

MOTUL GARDEN 4T SAE 10W-30, при необходимости, может смешиваться с маслами на минеральной и синтетической основе.

Перед использованием обратитесь к руководству по эксплуатации техники.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Класс вязкости	SAE J 300	10W-30
Плотность при 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.872
Вязкость при 40°C (104°F)	ASTM D445	70.3 мм²/с
Вязкость при 100°C (212°F)	ASTM D445	10.6 мм²/с
Индекс вязкости	ASTM D2270	141.0
Температура застывания	ASTM D97	-33.0 °C / -27.0 °F
Щелочное число	ASTM D2896	10.3 мг KOH/г
Температура вспышки в открытом тигле	ASTM D92	226.0 °C / 439.0 °F